

РУНИТ Инъекционный

Сверхдисперсный быстротвердеющий инъекционный состав

Общие сведения

Описание

«**Рунит Инъекционный**» – сухая смесь на основе клинкерного цемента, включающая комплекс сверхдисперсных активных минеральных наполнителей и модифицирующие добавки. При смешивании с необходимым количеством воды образует высокопрочный, безусадочный, самоуплотняющийся, высокотекучий и быстротвердеющий раствор с ингибирующими свойствами.

Возможно регулирование сроков схватывания и твердения по техническому заданию заказчика.

Применение

- Усиление и гидроизоляция бетонных и каменных конструкций методом инъектирования.
- Инъектирование зон отслоения терразитовых/каменных штукатурок.
- Ремонт трещин методом инъектирования.
- Омоноличивание опорных частей оборудования.
- Крепление анкеров в бетонных конструкциях и скальных породах.
- Укрепление грунтов и фундаментов

Преимущества

Надежность

- Высокая прочность и морозостойкость.
- Стойкость к воздействию агрессивных сред и морской воды.
- Высокие ингибирующие свойства по отношению к арматуре.

Экономичность

- Небольшой расход.

Удобство применения

- Однокомпонентный состав.
- Высокая дисперсность и текучесть смеси позволяет заполнять пространства толщиной менее 0,5 мм.
- Твердеет в сырых закрытых пространствах.
- Быстрый набор ранней прочности.

Безопасность

- Не содержит растворителей.

Эксплуатация в агрессивных средах

Материал стоек к воздействию агрессивных сред, к ним относятся:

- сильноагрессивная аммонийная среда, с концентрацией NH_4^+ более 2000 г/м³;
- магниезиальная среда, с концентрацией до 10000 г/м³;
- щелочная среда, в 10%-ом растворе едкого натра;
- газовая среда сероводорода до 0,0003 г/м³ метана до 0,02 г/м³;
- сульфатная среда с концентрацией SO_3^{-2} до 10000 мг/л;
- темные нефтепродукты, минеральное масло.

Характеристики

Сухая смесь	
Расход для приготовления 1 м³ растворной смеси	1700 кг
Растворная смесь	
Расход воды для затворения 1 кг сухой смеси	0,31-0,32 л
Жизнеспособность	45 мин
Марка по подвижности	Рк4
Водоудерживающая способность	98 %
Температура применения	от +5 °С до +35 °С
После отверждения	
Марка по водонепроницаемости	min W10
Марка по морозостойкости	min F400
Прочность при сжатии в возрасте	min 25 МПа min 45 МПа
- 24 часа - 28 суток	
Прочность сцепления с бетоном	min 1,2 МПа min 2,0 МПа
- 7 суток - 28 суток	
Прочность при изгибе в возрасте	min 3,0 МПа min 8,0 МПа
- 7 суток - 28 суток	
Эксплуатация в агрессивных средах	5 < pH < 14

Упаковка и хранение

Мешок весом 20 кг. Мешки хранить на поддонах, предохраняя от влаги при температуре от -30° С до +40° С.

Поддоны с мешками должны быть укрыты плотной пленкой со всех сторон на весь период хранения. Гарантийный срок хранения 12 месяцев.

Транспортировка

Материал транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Меры безопасности

Материал относится к малоопасным веществам.

Не относится к числу опасных грузов и является пожаровзрывобезопасным и не радиоактивным материалам.

При работе с составом необходимо использовать индивидуальные средства защиты, предохраняющие от попадания смеси в дыхательные пути, в глаза и на кожу согласно типовым нормам. В случае попадания сухой смеси в глаза необходимо промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу.

Технология применения

1 Усиление грунтов и ремонт конструкций методом инъектирования

Метод инъектирования применяется для восстановления сплошности, ремонта трещин, усиления несущей способности бетонных, железобетонных, кирпичных и каменных конструкций.

Оборудование

Для нагнетания инъекционного раствора необходимо использовать специальное оборудование для инъектирования цементных и цементно-известковых растворов. Можно использовать растворонасосы с рабочим давлением не более 4 бар.

Так же, возможно нагнетание с помощью шприцов.

1.1 Подготовка конструкций для восстановления сплошности и усиления несущей способности

Закачка инъекционного раствора в конструкцию, проводится через шпур.

- Сверление шпуров следует проводить с определенным шагом.
- Схема расположения шпуров определяется проектом и, как правило, должна находиться в пределах 150-300 мм.
- Шпур диаметром 12-26 мм сверлят ручным электроинструментом под прямым углом или с небольшим наклоном, 10-20°, к поверхности.
- Глубина шпура должна быть на 50-70 мм меньше толщины конструкции.
- Готовые шпур промыть водой.
- Установить инъекторы (пакеры).
- Перед установкой инъекторов шпур должны быть влажными.

1.2 Подготовка трещин для ремонта методом инъектирования

Подготовка трещины к ремонту методом инъектирования проходит в два этапа:

- первый этап это зачеканка устья трещины;
- второй этап это сверление шпуров и установка инъекторов.

Зачеканка устья трещины

- Трещину расшить по всей длине.
- Длина штробы должна быть на 50 мм больше в обе стороны.
- Размер штробы не менее 20×20 мм.
- Края штробы срубить под прямым углом.
- Минимальная шероховатость поверхности, штробы, должна составлять 2 мм.
- Гладкие поверхности недопустимы.
- Поверхность очистить водой при помощи водоструйного аппарата.
- Полученную штробу зачеканить ремонтным материалом «Рунит Ремонт бетона и камня(М300)».

Внимание!

Если трещина сквозная, то данные операции по

зачеканке устья провести с обеих сторон конструкции

Сверление шпуров

- Шпур сверлятся под углом 30-45° к поверхности.
- Расстояние от устья шпура до края штробы должно быть около 100 мм.
- Пробуренные отверстия должны пересекать трещину:
- на максимальной глубине, если трещина не сквозная;
- на 1/2 глубины конструкции при сквозной трещине.
- Шаг сверления шпуров должен быть в пределах 150-300 мм.
- Готовые шпур промыть водой.
- Установить инъекторы (пакеры).
- Перед установкой инъекторов шпур должны быть влажными.

1.3 Расчет количества сухой смеси для приготовления раствора

Количество сухой смеси рассчитывается исходя из объема ремонтных работ согласно расходу материала.

Расход сухой смеси

Расход сухой смеси зависит от пористости конструкции и как правило составляет 0,15-1,5 кг на один шпур.

Для определения более точного расхода необходимо пробурить несколько пробных отверстий и прокачать их инъекционным раствором.

1.4 Приготовление растворной смеси для инъектирования

Приготовление инъекционного раствора производится путем смешивания сухой смеси с чистой водой.

- Перед применением сухую смесь выдержать в теплом помещении в течение 1 суток.
- Количество воды, необходимое для приготовления раствора рассчитать по таблице «Расход воды».

Расход воды	
Вода температура 15-20 °С	Сухая смесь
1,0 л	3,1-3,2 кг
0,31-0,32 л	1,0 кг
6,2-6,4 л	20 кг

Внимание!

- Раствор готовить в количестве, необходимом для использования в течение 40 минут.
- Расход воды может меняться в зависимости от температуры и влажности воздуха.
- В каждом конкретном случае точный расход подбирается методом пробного замеса небольшого количества раствора.
- При температуре воздуха +5-10° С воду, для затворения, подогреть до +30-40°С.

Первое перемешивание

- В отмеренное количество воды всыпать, постоянно перемешивая, необходимое количество сухой смеси.
- Раствор необходимо перемешивать в течение 2-4 минут до образования однородной консистенции.

Перемешивание производить миксером или низкооборотной электродрелью со специальной насадкой.

- При больших объемах замеса использовать растворосмеситель.

Технологическая пауза

Для растворения химических добавок приготовленный раствор, перед вторым перемешиванием, выдержать в течение 5 минут.

Второе перемешивание

Перед применением раствор еще раз перемешать в течение 2 минут.

Внимание!

- Запрещается добавлять воду или сухую смесь в раствор для изменения подвижности раствора по истечении 5 минут после второго перемешивания.

1.5

Инъецирование

1.5.1 Инъецирование при восстановлении сплошности и усилении несущей способности

- Инъецирование следует начинать с нижнего инъектора, последовательно передвигаясь от инъектора к инъектору без пропусков, не допуская выхода состава через соседний инъектор.

- Нагнетание раствора через инъектор производится до полного отказа в поглощении раствора.

- При отказе в поглощении раствора осуществляется опрессовка инъектора, выдерживание под давлением в течение 2-3 минут.

- Если давление не падает, то следует перекрыть ниппель, сбросить давление и отсоединить быстросъемное соединение.

- Не ранее чем через 60 минут после инъецирования производится проверка вытекания раствора через колпачек.

- Если раствор не вытекает, то инъектор демонтируется из полости шпура.

- Полость шпура после демонтажа инъектора зачеканить ремонтным материалом «Рунит Ремонт бетона и камня (М300)».

Внимание!

Запрещается инъецировать материал:

- в конструкции, через которые идет активная фильтрация воды;

- в замерзшие конструкции.

Запрещается применение смеси после 40 минут с момента его приготовления.

1.5.1 Инъецирование при ремонте трещин

Инъекционные работы следует проводить не ранее чем через 1 сутки после зачеканки шпуров ремонтным материалом.

- Инъецирование следует проводить последовательно передвигаясь от инъектора к инъектору без пропусков, не допуская выхода состава через соседний инъектор.

- Нагнетание раствора через инъектор производится до полного отказа в поглощении раствора.

- При отказе в поглощении раствора осуществляется опрессовка инъектора, выдерживание под давлением в течение 2-3 минут.

- Если давление не падает, то следует перекрыть ниппель, сбросить давление и отсоединить быстросъемное соединение.

- Не ранее чем через 60 минут после инъецирования производится проверка вытекания раствора через колпачек.

- Если раствор не вытекает, то инъектор демонтируется из полости шпура.

- Полость шпура после демонтажа инъектора зачеканить ремонтным материалом «Рунит Ремонт бетона и камня (М300)».

1.6

Контроль качества выполненных работ

При производстве работ необходимо контролировать:

- Температуру воздуха.

- Температуру воды и сухой смеси.

- Точное дозирование.

- Время перемешивания и время использования раствора.

- Проверка качества выполненных работ производится внешним осмотром по истечении 3-х суток после проведения работ.

- Конструкцию обследовать методом простукивания.

- При выявлении пустот или объемов конструкций с трещинами необходимо данные объемы проинъецировать вновь.



Проведение работ при пониженной температуре

При температуре от +5°C до +10°C прочность нарастает медленнее.

Для ускорения набора прочности рекомендуется:

- сухую смесь перед применением выдержать в теплом помещении в течение не менее 1 суток;

- для затворения использовать горячую воду с температурой от +30°C до +40°C;

- поверхность оснований и опалубку перед заливкой прогреть;

- свежеложенный раствор укрыть теплоизоляционным материалом.



Проведение работ при повышенной температуре

При температуре выше +25°C подвижность смеси быстро падает и нанесенный раствор интенсивно высыхает, что недопустимо для нормального процесса твердения. Так же уменьшается время использования приготовленной смеси.

Для уменьшения влияния высокой температуры на данные параметры рекомендуется:

- сухую смесь хранить в прохладном месте;

- для затворения использовать холодную воду;

- непосредственно перед заливкой поверхность охладить, промыв ее холодной водой;

- работы выполнять в прохладное время суток;

- защитить свежешелюженный раствор от высыхания и прямых солнечных лучей.

Если в данной инструкции Вы не смогли найти нужную, для Вас информацию, обратитесь за консультацией в технический отдел компании «АЖИО».